ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«23» Октября 2025г.

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й
(исследований)
№81550-ПРГ/25 от 23.10.2025

1	Объект	Аморфный кремнезем
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Горно - химическая компания «Ультра Си», Адрес: Россия, 624270, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, стр. 2/7, ИНН: 6683008451, ОГРН: 1156683000650
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Горно - химическая компания «Ультра Си», Адрес: Россия, 624270, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, стр. 2/7, ИНН: 6683008451, ОГРН: 1156683000650
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 81550 от 11 Сентября 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	12 Сентября 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	23 Сентября 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	26 Сентября 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 20.13.24-005-50721851-2017
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Внешний вид	Зернистый порошок белого цвета с оттенком серого	Соответствует требованиям	ТУ 20.13.24-005-50721851-2017
2	Массовая доля двуокиси кремния, в прокалённом продукте, %, не менее	85,0	91,5	ТУ 20.13.24-005-50721851-2017
3	Массовая доля влаги, %, не более	5,0	3,8	ТУ 20.13.24-005-50721851-2017
4	Потери при прокаливании, %, не более	13,0	10,0	ТУ 20.13.24-005-50721851-2017
5	Массовая доля железа в пересчете на оксид железа, %, не более	0,8	0,6	ТУ 20.13.24-005-50721851-2017
6	Массовая доля алюминия в пересчете на окись алюминия, %, не более	0,8	0,6	ТУ 20.13.24-005-50721851-2017
7	Массовая доля сульфатов, %, не более	1,0	0,7	ТУ 20.13.24-005-50721851-2017
8	Массовая доля окиси кальция, %, не более	2,2	1,5	ТУ 20.13.24-005-50721851-2017
9	pH одной вытяжки	6,0 – 8,5	7,1	ТУ 20.13.24-005-50721851-2017
10	Насыпная плотность, г/см^3, не более	0,75	0,69	ТУ 20.13.24-005-50721851-2017
11	Массовая доля остатка на сите с сеткой 014К, %, не более	90,0	80,0	ТУ 20.13.24-005-50721851-2017

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Аморфный кремнезем, **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «Горно - химическая компания «Ультра Си», Адрес: Россия, 624270, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, стр. 2/7, ИНН: 6683008451, ОГРН: 1156683000650, **соответствует:** ТУ 20.13.24-005-50721851-2017.

Исполнитель Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.