ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«23» ____Октября____ 2025г.

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й
(исследований)
№81551-ПРГ/25 от 23.10.2025

1	Объект	Магнезия жженая техническая марки А, Б, В
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Горно - химическая компания «Ультра Си», Адрес: Россия, 624270, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, стр. 2/7, ИНН: 6683008451, ОГРН: 1156683000650
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Горно - химическая компания «Ультра Си», Адрес: Россия, 624270, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, стр. 2/7, ИНН: 6683008451, ОГРН: 1156683000650
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 81551 от 11 Сентября 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	12 Сентября 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	23 Сентября 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	26 Сентября 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 844-79 Магнезия жженая техническая. Технические условия
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Массовая доля окиси магния, %, не менее: - марка А - марка Б - марка В	 90 93 90	 95 95 96	ГОСТ 844-79
2	Массовая доля окиси кальция, %, не более: - марка А - марка Б - марка В	 1,5 1,2 2,5	 1 1,1 2	ГОСТ 844-79
3	Массовая доля железа в пересчете на окись железа, %, не более: - марка А - марка Б - марка В	 0,1 0,08 0,1	 0,1 0,05 0,09	ГОСТ 844-79
4	Массовая доля не растворимою в соляной кислоте остатка, %, не более: - марка А - марка Б - марка В	 0,15 0,1 0,15	 0,1 0,1 0,1	ГОСТ 844-79
5	Массовая доля хлоридов в пересчете на Cl, %, не более: - марка А - марка Б - марка В	 0,05 0,035 0,08	 0,03 0,03 0,07	ГОСТ 844-79
6	Массовая доля марганца, %, не более: - марка А - марка Б - марка В	 0,003 0,003 0,006	 0,002 0,001 0,003	ГОСТ 844-79
7	Потери в массе при прокаливании. %, не более: - марка А - марка Б - марка В	 7,5 5,5 7,5	 6 5 6,1	ГОСТ 844-79
8	Остаток при просеве на сите с сеткой № 014К (ГОСТ 6613—86), %, не более: - марка А - марка Б - марка В	 0,1 0,005 0,1	 0,09 0,004 0,1	ГОСТ 844-79

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
9	Активность (йодное число), мг• экв. J/100 г MgO, не менее: - марка А	 75	 80	ГОСТ 844-79
10	Насыпная плотность, г/см^3, не более: - марка А - марка Б - марка В	 0,3 0,45 0,45	 0,2 0,3 0,4	ГОСТ 844-79

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Магнезия жженая техническая марки А, Б, В, **выпускаемая** Обществом с ограниченной ответственностью «Горно - химическая компания «Ультра Си», Адрес: Россия, 624270, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, стр. 2/7, ИНН: 6683008451, ОГРН: 1156683000650, **соответствует:** ГОСТ 844-79 Магнезия жженая техническая. Технические условия.

Исполнитель Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.